

Teknobond 250

Акриловий клей на водній основі з високою адгезією для підлогових покриттів з ПВХ і лінолеуму.

ОПИС	Teknobond 250 – це акриловий клей нового покоління для підлогових покриттів з ПВХ та лінолеуму на водній основі з високою міцністю зчеплення.
СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ	• Для покриття поверхонь ПВХ і ПУ на латексній основі. • Для вінілових, лінолеумних, а також гумових (каучукових) покриттів. • Для однорідних і неоднорідних підлогових покриттів. • Для текстильних покриттів на синтетичних і натуральних підкладках. • Для еластичних і утеплених покриттів. • Для готових рівних і вбираючих поверхонь. • Для укладання матеріалу на бетон і стяжку.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ	• Легкий у використанні. • Довговічний. • Не містить розчинників. • Має високу адгезію. • Підходить для роботи з теплими підлогами. • Висока стійкість до механічних навантажень.
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ	• Перед нанесенням матеріалу поверхню необхідно очистити від будь-яких видів масла, іржі, миючих засобів, бруду та інших речовин, що запобігають схоплювання, застосувавши метод очищення стиснене повітря. • Якщо на підлозі є нерівності, їх необхідно усунути за допомогою самовирівнюючої стяжки Teknoself або Teknoself 500. При необхідності можна заґрунтувати поверхню за допомогою Teknol latex 200. • Слід наносити Teknobond 250 на поверхню зубчастим шпателем. Витрата може змінюватися в залежності від глибини зубців шпателя. Після нанесення клейового складу необхідно почекати 2-3 хвилини для виникнення адгезії з поверхнею і утворення клейкої плівки. Після цього можна переходити безпосередньо до приклеювання фінішного покриття.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ/ ОБМЕЖЕННЯ	• При укладанні покриттів на підлогу з підігрівом необхідно перевірити роботу підігріву за 10 днів до укладання фінішного покриття і відключити підігрів безпосередньо при укладанні. • Проводити роботи слід при температурі покриття від +18 °C до +25 °C. • Через 72 години після укладання фінішного покриття можна включати опалення. • Верхній шар клею, який може утворитися при тривалому зберіганні, необхідно викинути.

	• Використовувані інструменти та обладнання необхідно очистити відразу після використання. Затверділий матеріал можна очистити тільки механічним способом. • Продукт може викликати подразнення при потраплянні на шкіру і в очі. Необхідно використовувати робочий одяг, захисні рукавички, маску і окуляри. У разі потрапляння в очі слід негайно промити очі теплою водою і звернутися до лікаря.
--	--

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хімічна структура	Акриловий клей на водній основі
Колір	Бежевий
Термін зберігання	12 місяців у закритій упаковці в сухому середовищі
Упаковка	Відро 20 кг
Температура застосування	+ 10 °C - +35 °C
pH	6,5 - 7,5
Витрата	300-350 г/м ²
Час життя суміші	45-50 хвилин
Час початку схоплювання	15-20 хвилин
Введення в експлуатацію	24 години
Щільність, (кг/л)	1,40 ± 0,05
Стійкість з механічним навантаженням	24 години
Час повного затвердіння	72-96 годин
Термостійкість	50 °C