



## Неорох Primer AY

### Протиосмотична епоксидна ґрунтовка, яка не містить розчинників

#### Сфери застосування

Неорох Primer AY ґрунтовка, яка використовується у випадку можливого підвищення вологості поверхні. Наноситься перед використанням епоксидних систем Eroxol Floor, Neorox.

#### Характеристики і переваги

Двокомпонентна епоксидна ґрунтовка з високою зносостійкістю

Стійка до впливу хімічних речовин (луги, розбавлені кислоти, вода і деякі розчинники).

Наноситься на поверхні з підвищеною вологістю.

Висока адгезія з бетоном навіть при підвищеній вологості

#### Технічні характеристики

Зовнішній вигляд

Глянцева, прозора, жовтувата

Густина (EN ISO 2811.01)

Компонент А: 1,16 г/см<sup>3</sup>

Компонент В: 1,01 г/см<sup>3</sup>

Співвідношення компонентів  
(вагова пропорція)

100А:40В

Витрата для одного шару

400—500 г/м<sup>2</sup>

(в залежності від поглинаючої  
здатності основи)

Час полімеризації при +25°C

6 год

Життєздатність розчину при +25°C

15 хвилин

Час висихання до нанесення  
наступного шару при +25 °C

24 год

Температура при нанесенні

від +12°C до +35°C

Можливість пішохідного трафіку (+25 °C)

24 год

Остаточне затвердіння при +25°C

~ 7 діб

Максимальна вологість поверхні

8%

Адгезія до поверхні

≥ 2,5 Н/мм<sup>2</sup>

#### Інструкції по застосуванню

*Підготовка поверхні:* При необхідності вирівнювання або ремонту поверхні, ремонту сколів, тріщин, використовуйте епоксидну суміш Eroxol Putty, або розчин Eroxol Floor з кварцевим піском (фракція 0,2 – 0,4 мм) в співвідношенні 1:3,4 по вазі.

На поверхні не повинно бути пилу, бруду, масла і жирних речовин. Тому попередньо поверхню потрібно зачистити щіткою, зашліфувати або застосувати піскоструйну обробку, після чого очистити за допомогою пылососа. Крім того, дефекти нових поверхонь потрібно вирівняти пульверизатором для зниження витрат матеріалу і забезпечення підвищеної адгезії.

Змішайте компоненти А і В ретельно їх перемішуючи за допомогою низькообертового міксеру (протягом 3 хвилин) до досягнення рівномірної суміші. Нанесіть Neorox Primer AY



один шар валиком або щіткою. Другий шар нанесіть через 24 години (в залежності від температурних умов).

### Особливості застосування

- Низькі температури і висока вологість при нанесенні покриття збільшують час висихання
- Не можна використовувати продукт в умовах підвищеної вологості повітря > 70%, при вологості поверхні > 8% (наприклад, висока вологість або дощ), або при температурі нижче 12°C
- Наносьте тільки на міцну підготовлену основу

### Техніка безпеки

- Використовувати спеціальний одяг, взуття, перчатки, респіратор
  - Уникати довготривалого контакту зі шкірою, берегти очі
  - Після завершення робіт, ретельно вимити руки з водою та милом
  - Зберігати в місцях недоступних для дітей
- Розфасовка по 5 кг і 1 кг.

### Упаковка

Реакція на вогонь	НО
Виділення агресивних речовин	СТ
Водопроникність	НО
Зносостійкість	НО
Міцність зчеплення	В2,0
Ударна стійкість	НО
Звукоізоляція	НО
Звукопоглинання	НО
Термостійкість	НО
Хімічна стійкість	НО