

Інструкція по застосуванню

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ.

Монтаж покрівельного покриття з використанням бітумної мембрани NEXLER OPTIMAX PV має бути виконаний за проектом відповідно до діючих будівельних норм та рекомендацій, що містяться в Технічному проекті. Мембрана може використовуватися при помірних температурах до -5°C , без опадів і із застосуванням клею для приклеювання поперечних нахлестов. Клей, що використовується для склеювання мембрани, повинен мати правильну температуру і консистенцію.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ.

Бітумна мембрана NEXLER OPTIMAX PV кріпиться механічно за допомогою покрівельних цвяхів на дерев'яній основі або основі з ОСБ. Нахльостування листів мембрани має бути по ширині мін. 8 см при горизонтальному укладанні та мін. 12 см у місці з'єднання при вертикальному укладанні мембрани. Поздовжні та поперечні нахлести мембрани повинні бути проклеєні та закріплені покрівельними цвяхами, шапки цвяхів ізольовані мастикою або покрівельним клеєм. Для приклеювання внахлест і закладення цвяхів рекомендується використовувати мастику NEXLER ARBOLEX U, ARBOLEX AQUA STOP або Покрівельний клей NEXLER у картушах по 300мл. Перед забиванням контробрешітки на покрівлі мембранні поверхні під нею потрібно герметизувати тими самими бітумними матеріалами. На покрівлях з ухилом менше 50% закріплюють мембрану паралельно до карнизу, а при ухилі більше 50% рекомендується перпендикулярно кріпленню карниза. Вологість основи з дощок не повинна перевищувати 21%.

Виробник IZOHAN sp.z oo надає прямому покупцю гарантію на бітумну мембрану NEXLER OPTIMAX PV протягом 3 років, на мембрану, що піддається безпосередньому впливу сонячних променів.

Мембрана NEXLER OPTIMAX PV має заводську гарантію терміном 20 років із моменту покриття її остаточною гідроізоляцією покрівлі, тобто.