

Fiberglass Mat 225 P.B.



Скловолокно для армування 225г/м2 для мембран, що наносяться рідким способом

Сфери застосування

- Посилення систем полісечовин, в тому числі Neorproof Polyurea.
- Місцеве зміцнення рідких гідроізоляційних мембран у важких областях та деталях.

Характеристики і переваги

- Підвищує здатність гідроізоляції уникати тріщини.
- Полегшує рівномірне нанесення більшої товщини для системи гідроізоляції.
- Значно підвищує механічну міцність і довговічність гідроізоляційних систем.
- Легкий і швидкий монтаж (вкладання)
 - Ідеально адаптується до складних областей та деталей зі складною геометрією

Технічні характеристики

Колір	Білий
Щільність	225г/м2

Інструкції по застосуванню

Після завершення відповідної підготовки та очищення поверхні, її ґрунтування, перший шар нанесеного щіткою гідроізоляційного покриття наноситься відповідно до його нанесення в інструкції.

Поки перший шар ще свіжий, **Fiberglass Mat 225 P.B.** розмірено рівномірно вкладається на поверхню з нанесеним першим шаром покриття, уникаючи утворення бульбашок. Другий шар гідроізолюючого матеріалу наноситься на вже вкладений армуючий шар **Fiberglass Mat 225 P.B.** (нанесення «мокрим по мокрому» двох шарів, з розташуванням килимка зі скловолокна між двома шарами).

Рекомендується, щоб нахлест армування був 10 см.

Коли поверхня висохне для повторного нанесення, нанесіть додатково ще один ущільнюючий шар рідкої гідроізоляційної мембрани.

Упаковка (мат)

Рулони розмірами 119,7м x 1,25м

Термін зберігання

Необмежена кількість, якщо зберігається в оригінальній упаковці і в сухому приміщенні умови та температури від + 5°C до + 35°C.